

# Schnelldicht

sehr schnell • faserverstärkt • kunststoffvergütet

## Abdichtungsmörtel

- Mörtel nach DIN EN 1504
- für primäre Abdichtungsmaßnahmen
- Abdichtung gegen drückendes Wasser
- Flächenabdichtung gegen fließendes Wasser
- für Löcher verschließen und Einpuderverfahren
- mit Spezialfasern
- Beschleuniger für IBW® Kanalsanierungsmörtel

## Eigenschaften

- wassersperrend
- wasserdicht bis 5 bar (= 50 m Wassersäule)
- sehr gute Haftung
- sehr schnell abbindend
- schrumpffrei

## Beständigkeit

- Beständigkeitsklasse III nach GSTT Informationen Nr. 18 und DWA-M 143-17
- Feuchtigkeitsklasse
  - WF häufig und längere Zeit feucht (DIN EN 206-1)
- pH 4,5 - 12,0 bei Dauerbeanspruchung

## Technische Informationen

Verarbeitungszeit	Körnung:	< 1 mm
- max. 60 Sekunden	Lagerung:	trocken bei Normalklima
	Lagerfähigkeit:	nach Absprache
Wassereindringtiefe:	Lieferform:	10 kg-Eimer
- wasserdicht bei 5 bar (DIN EN 12390)	Verbrauch:	ca. 2 kg/ dm <sup>3</sup> (dm <sup>3</sup> = l)

### Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normklimanach DIN EN 23270 (23°C/ 50 % r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 12.2/18

IBW Baustoffe GmbH • Annastr. 21a • D-45711 Datteln • Tel.: +49 (0) 2363 731497 • info@ibw-baustoffe.de