

Armierungsgewebe AG50-50

Armierungsgewebe / Glasgittergewebe
165g/m² | 4x4mm



Art. Nr. AG50-50



TECHNISCHE DATEN

Flächengewicht:	160g/m ²
Maschenweite:	4 x 4 mm
Fadendichte 10 cm	
Kette:	24 Dreherschnüre
Schuss:	22 Schussfäden
Glühverlust:	20,3 %
Rollenbreite:	1m
Rollenlänge:	10m / 25m / 50m
Verbrauch:	1,1m / m ²

PRODUKTBESCHREIBUNG

Armierungsgewebe aus reißfestem, alkali-beständigem sowie nicht wasserquellbarem Glasfasergewebe. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNG

Das Armierungsgewebe wird mit leichtem Druck in das obere Drittel des frisch aufgezogenen Armierungsmörtels eingebettet und sollte im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen.

EIGENSCHAFTEN

- alkalibeständig
- schiebefest
- weichmacherfrei
- Farbe gelb
- reisfeste Glasfaser
- für den Innen- und Außenbereich
- geeignet für VWS und WDVS Systeme
- für den Wand- und Fassadenbau
- Überlappungsmarkierung

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innen und Außenbereich
- VWS / WDVS
- Wand und Fassadenbau
- Putzarmierung
- Ausbessern von Putzrissen
- Verhindern von Putzrissen
- Restauration / Sanierung

VERARBEITUNGSHINWEISE

- im oberen Drittel der Putzstärke
- ca. 10 cm Überlappung beachten
- an Kanten ca. 20 cm umlegen
- faltenfrei verlegen
- mit Glättkelle in den Putz glätten