

# FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL



Immer wenn mit flexiblen Fliesenklebstoffen geklebt wurde, muss ein flexibler Fugenmörtel eingesetzt werden, am besten ein Produkt, das zusätzlich schnell aushärtet.

## Produktleistung

- | Flexibler und schneller Schlämmfugenmörtel.
- | Für Fugen über Fußbodenheizungen, auf Spanplatten, Balkonen und Terrassen.
- | Wasser- und schmutzabweisend, abriebfest, frostbeständig.
- | Nach 2-4 Stunden begehbar.
- | Für schmale und breite Fugen von 2-20 mm.
- | An Wand und Boden. Innen und außen.
- | In CG2-Qualität der EN 13888.

**Praxistipp:** Wer am Wochenende, z.B. sein Badezimmer, komplett fertig stellen will, nimmt SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL und FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL.

## Anwendungen

1. Zum Ausfugen von Wand- und Bodenfliesen.
  2. Zum Ausfugen von Belägen, die mit flexiblen Fliesenklebstoffen, z. B. SICHERHEITSKLEBER plus GUTE MISCHUNG, SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL ULTRA PLUS, GROSSE KLASSE, DRAUF + SITZT geklebt worden sind.
  3. Zum Ausfugen von Belägen, die mit SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL geklebt worden sind.
  4. Zum Ausfugen von Glasbausteinen, Klinker- und Verblendmauerwerk.
- Innen und außen.



Für Fliesenfugen, die nach 2-4 Stunden begangen werden sollen.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Allgemeines</b>	vor dem Verfugen Fliesenklebstoffe nach Packungsvorschrift, Verlegemörtel 2-3 Wochen erhärten lassen. Ausnahme: mit SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL geklebte Beläge können schon nach 3 Stunden mit FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL verfugt werden.
<b>Belagsmaterialien</b>	Bodenklinkerplatten, Cotto-Platten, Feinsteinzeugfliesen, Riemchen, Spaltplatten, Steingutfiesen, Steinzeugfliesen. Für Natursteinfliesen LUGATO MARMOR + GRANIT FUGENMÖRTEL verwenden.
<b>Fugenbeschaffenheit</b>	sauber, gleichmäßig feucht, gleichmäßig tief.
<b>Fugenvorbereitung</b>	in die Fugen gedrückten Mörtel oder Klebstoff auskratzen. Die Oberfläche von Cotto-Fliesen mit Imprägnierung behandeln.

## Verarbeitung



1

Sackinhalt (20 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in ca. 3,6-4 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren und auf den Boden ausgießen.



2

Fugenmörtel mit Gummiwischer diagonal in die Fugen einschlämmen. Überschüssiges Material abstreifen.



3

Mörtel ansteifen, d. h. matt werden lassen. Danach mit feuchtem Schwamm reinigen. Schwamm mehrmals auswaschen.



4

Fliesenbelag mit sauberem Schwamm ein zweites Mal nachwaschen.

**Folgearbeiten:** Rand-, Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen nach 3 Tagen mit WIE GUMMI BAD-SILICON, außen mit WETTERSCHUTZ-SILICON elastisch abdichten.

## Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Fliesenformat und Fugenbreite (Fugentiefe 10 mm)

Fliesenformat	Fugenbreite	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL
15 x 15 cm	5 mm	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup>	ca. 18 m <sup>2</sup>
20 x 10 cm	5 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup>	ca. 15 m <sup>2</sup>
20 x 20 cm	8 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup>	ca. 15 m <sup>2</sup>
24 x 11,5 cm	8 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 11 m <sup>2</sup>
24 x 15 cm	5 mm	ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup>	ca. 22 m <sup>2</sup>
30 x 30 cm	8 mm	ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup>	ca. 22 m <sup>2</sup>

## Produktdaten (Fortsetzung)

Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Fliesenformat und Fugenbreite (Fugentiefe 10 mm)

Fliesenformat	Fugenbreite	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL
30 x 60 cm	15 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup>	ca. 15 m <sup>2</sup>
33 x 33 cm	12 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup>	ca. 17 m <sup>2</sup>
40 x 40 cm	10 mm	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 25 m <sup>2</sup>

<b>Verarbeitungszeit</b>	ca. 40 Minuten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5-30 °C.
<b>Begehbarkeit</b>	nach 2-4 Stunden.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Normzemente, quarzitische und calcitische Füllstoffe, Pigmente, Hydrophobierungsmittel, Kunststoffzusätze, Beschleuniger.
<b>Ökologie</b>	faser- und quarzmehlfrei. GISCODE ZP1.
<b>Packungsgrößen</b>	20 kg, 5 kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.
<b>Farbtöne</b>	20 kg: anthrazit, grau, silbergrau. 5 kg: anthrazit, grau, silbergrau, steingrau.

## Bitte beachten

- | Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.
- | Farbtonabweichungen zwischen Farbetikett auf der Verpackung und ausgehärtetem Fugenmörtel sind drucktechnisch bedingt. Sie können auch entstehen, z. B. durch Verarbeitung, unterschiedliche Saugfähigkeit von Fliesen und Untergrund. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.
- | Bei porösen, rauen, feinporig glasierten Belägen Probeverfugungen durchführen, weil sich Farbpigmente in der Fliese festsetzen können.
- | Die wasserabweisende Verfugung ersetzt nicht die Abdichtung unter Fliesen, z. B. mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG.
- | Farbtonänderungen vorbehalten.

**Arbeitssicherheit:** Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: Xi (reizend).

Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen, z. B. nitrilge tränkte Baumwollhandschuhe. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. GISCODE ZP1. Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch (pH-Wert ca. 12-13). Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.com](http://www.lugato.com) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht