



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

November 2015

Blancfix-Pasta

Cellulose-Leimfarbe weiss, leicht gebrochen



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Wischfeste Cellulose-Leimfarbe Bindemittel: pflanzliche Zellulose Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- ergibt tuchmatte, hochdeckende Anstriche- gute Wischfestigkeit; jedoch nicht waschfest- hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen (atmungsaktiv)- leicht und ohne Ansätze verarbeitbar; airless-filtriert
Anwendung	Für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich (Keller, Fabrikhallen, Garagen, Küchen- und Badzimmerdecken etc.) Untergründe: Sichtbeton, Zement-, Kalk- und Weissputz, Gips, Abrieb
Umwelt –Etikette	Eingestuft in der Kategorie A- , www.stiftungfarbe.org
Lieferform	Farbtöne: weiss leicht gebrochen Glanzgrad: tuchmatt Konsistenz: pastös, airlessfiltriert
Gebinde	Kunststoff-Eimer: 5 kg / 10 kg / 22 kg
Lagerung	in gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.
Frostbeständigkeit	Gefrierbeständig bis -10°C ; eingefrorene Leimfarbe bei Raumtemperatur langsam auftauen und gut umrühren.

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. $1,5 \text{ g/cm}^3$
Festkörper	ca. 61 %
Verbrauch	4 – 5 m^2 pro kg
Trocknung	griffest und überstreichbar nach ca. 3-4 Stunden (20°C)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Wischfestigkeit	gut (kann mit Wasser wieder entfernt werden)
Deckvermögen	Kontrastverhältnis - Klasse 2

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikationsmethoden	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein
Vorbehandlung	Sandende Untergründe mit Tiefgrund LF wv oder Frafid Tiefgrund Ism vorstreichen Fleckige, verrusste und verrauchte Decken und Wände mit Isoliergrund weiss abisolieren.
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser - zum Streichen und Rollen max. 2 – 5 % - zum Spritzen bis 10 %
Abtönfarben	Pintasol-Mischfarben bis max. 5 % oder Vollton-Dispersionen
Verarbeitungshinweise	nicht unter +3°C
Empfohlener Aufbau	Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe: - Grundanstrich (mit ca. 5% Wasser verdünnen) - Deckanstrich (bis ca. 3% mit Wasser verdünnen)
Anstrichentfernung	mit Wasser (evt. mit Zusatz eines Tapetenablösers)
Gerätereinigung	mit Wasser

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
Abfallcode	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (< 1%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.