

CALSITHERM KP-Kalkglätte

Verwendungszweck :

Die Calsitherm KP-Kalkglätte stellt die Grundlage für nachfolgende Farbanstriche dar. Das Produkt, aufgebaut auf Kalk, ergibt bei richtiger Applikation eine sehr glatte und feste Oberfläche. Die Calsitherm KP-Kalkglätte ist diffusionsoffen. Sie ergänzt daher ideal das Calsitherm Klimaplatten Saniersystem.

Produktbeschreibung :

Die CALSITHERM KP-Kalkglätte wird auf der Basis von Weißkalkhydrat, Kalksteinmehl und einer geringen Menge Weißzement hergestellt.

Vorbereitung der Oberfläche:

Die Calsitherm Klimaplatte ist mit Calsitherm KP-Tiefengrund zu behandeln. Die empfohlene Auftragsmenge beträgt ca. 150 ml/m² Klimaplatte. Der Auftrag der Calsitherm KP-Kalkglätte darf erst nach vollständiger Abtrocknung des Calsitherm KP-Tiefengrundes — in der Regel am nächsten Tag — aufgebracht werden.

Glättezubereitung :

Der Sackinhalt (30 kg) wird in ca. 12l kaltes, sauberes Wasser eingebracht und mittels Mischgerät / Rührquirl intensiv und homogen angemischt. Teilmengen sind im Verhältnis 1 kg Trockenmasse und ca. 0,4 l Wasser anzusetzen. Die Mischzeit sollte 3 Min. nicht unterschreiten. Gegebenenfalls ist mit einer weiteren geringen Wassermenge die gewünschte Konsistenz einzustellen. Die Calsitherm KP-Kalkglätte ist abhängig von der Außentemperatur ca. 2 h verarbeitbar. Bereits erhärtete oder angesteifte Calsitherm KP-Kalkglätte darf weder mit Wasser noch mit frischer Calsitherm KP-Kalkglätte wieder verarbeitbar gemacht werden.

KLIMAPLATTEN

Verarbeitung :

Die Calsitherm KP-Kalkglätte wird mit einer üblichen Glättkelle als dünne Schicht aufgetragen. Je Schichtdicke ca. 1 mm.

Wir empfehlen in zwei Arbeitsgängen zu arbeiten, im ersten Arbeitsgang volldeckend, in wässriger Konsistenz, und im zweiten Arbeitsgang, nach deutlicher Abtrocknung der Oberfläche mit frisch angesetzter Calsitherm KP-Kalkglätte, in gelartiger Konsistenz, die Oberfläche nachziehen. Gegebenenfalls kann die Oberfläche geschliffen werden.

Eigenschaften :

Die Calsitherm KP-Kalkglätte ergibt eine glatte und helle Oberfläche, welche nach dem Abtrocknen auch zum Tapezieren oder für weitere (diffusionsoffene!) Anstriche (z.B. Silikatfarbe nach DIN 18363/2.4.1, Kalk- oder Kreidefarben) geeignet ist.


Ergiebigkeit:

30 kg Calsitherm KP-Kalkglätte reichen je nach Auftrag für ca. 12 m² Calsitherm Klimaplatten-Oberfläche.

Calsitherm KP-Kalkglätte ist nicht geeignet zum Überziehen von Gipshaltigen Putzen!

Lieferung/Lagerung :

Die Lieferung erfolgt in 30 kg Papiersäcken, welche trocken und frostfrei auf Holzrosten o.ä. zu lagern sind. Die Lagerzeit sollte 6 Monate nicht überschreiten. Bei richtiger Lagerung ist, nach einer entsprechenden Abbindeprüfung, die Verwendung über diesen Zeitraum hinaus, ohne Anspruch einer Gewährleistung, möglich.



Xi Reizend

Gefahrenhinweise:

Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsratschläge:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Stand: 11/2006