

## Beispiele: C60B**10**-BEM

Klassen

Geprüft nach DIN EN 12848,  
Mischstabilität mit Zement

9

> 2 gr

**10**

**≤ 2 gr**

### **Kurzbeschreibung** (Quelle EN 12848)

Masse aus koagulierte Material (Bitumen und Zement) die entsteht, wenn eine Bitumenemulsion unter festgelegten Bedingungen mit Zement gemischt wird. Anschließend wird das Mischgut durch ein Sieb gegossen, und die Menge des im Sieb zurückgebliebenen Materials wird gewägt.

