

Porettec Ätzflüssigkeit

Art. Nr. 7581

Stand 07/16

Produkt:	Anwendungsfertige Hexafluorkieselsäure	
Anwendung:	Ätzflüssigkeit zur Neutralisierung und Egalisierung von ungleichen und neuen Putzen wie Kalk-, Zement- und Kalkgipsputzen und verglasten Mineralfarbenanstrichen.	
Eigenschaften:	Durch chemische Reaktion mit dem Untergrund werden Kalksinterschichten in unlösliche Calciumsiliconfluoridhydrate unter Abscheidung von Kieselsäure umgewandelt. Porettec Ätzflüssigkeit besteht aus anwendungsfertiger Hexafluorkieselsäure	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Hexafluorkieselsäure und Wasser, verarbeitungsfertig
	Materialverbrauch:	0,15 – 0,20 kg/m ² - pro Anstrich (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Normen:	Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers	
Verarbeitungstechnik:	Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei (über + 7° C; gilt auch für die Lufttemperatur) sein. PORETEC Ätzflüssigkeit wird immer unverdünnt (außer Innenflächen 1:1 mit Wasser) verwendet. Keine Metallbehälter und keine drahtgebundenen Bürsten und Pinsel verwenden.	
	Arbeitstechnik	
	Profi Porettec Ätzflüssigkeit wird durch streichen (Pinsel oder Bürste) vollflächig satt aufgetragen.	
	Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes wird Profi Porettec Ätzflüssigkeit unverdünnt, oder max. 1:1 verdünnt im Innenbereich verarbeitet. Anschließend ist eine Trockenzeit von mind. 12 Std. einzuhalten.	
	Geeignete Untergründe	
	Kalk-, Kalk-Zementputze-, Zement-, gipshältige Putze und verglaste Mineralfarbenanstriche.	
Hinweis:	Porettec Ätzflüssigkeit ist unverdünnt zu verwenden.	
	Geräte und Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser gründlich zu reinigen.	
	Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen; Spritzer sofort entfernen.	
Entsorgung:	Gemäß ÖNORM S 2100 (Sonderabfall-Schlüsselnummer 31409).	

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.
- Lieferform:** 10 l – Kanister (90 Kanister pro Palette – 900 kg)
- Lagerung:** Trocken im original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com