

# Klebstoffempfehlung für Pfleiderer PremiumBoard MFP P5

Anwendung	Produkt	Basis	Eigenschaften / Einsatzgebiet	Verarbeitungsdaten
<b>Pfleiderer MFP P5 gegenseitig, vollflächig</b>	Collano RP 2830	Polyurethan	1K PUR-Klebstoff für Holz- und Elementbau	<b>Auftragsmenge</b> 150–300 g/m <sup>2</sup> <b>Offene Zeit</b> < 30 Min. <b>Presszeit</b> > 75 Min.
	Collano FL 330	PVAc-Dispersion	Universeller Dispersionsklebstoff für Furnier und Massivholz, feuchtebeständig D3	<b>Auftragsmenge</b> 100–200 g/m <sup>2</sup> <b>Offene Zeit</b> 8–10 Min. <b>Presszeit</b> > 30 Min.
	Collano FL 330	PVAc-Dispersion	Universeller Dispersionsklebstoff für Furnier und Massivholz, feuchtebeständig D3	<b>Auftragsmenge</b> 100–200 g/m <sup>2</sup> <b>Offene Zeit</b> 8–10 Min. <b>Presszeit</b> > 30 Min.
<b>Pfleiderer MFP P5 stirnseitig</b> Nut und Kamm	Collano FL 330	PVAc-Dispersion	Universeller Dispersionsklebstoff für Furnier und Massivholz, feuchtebeständig D3	<b>Auftragsmenge</b> 100–200 g/m <sup>2</sup> <b>Offene Zeit</b> 8–10 Min. <b>Presszeit</b> > 30 Min.
	Collano BM 107	Polyurethan	PUR-Montageklebstoff, sehr kurze Presszeit	<b>Auftragsmenge</b> 100–300 g/m <sup>2</sup> <b>Offene Zeit</b> 5–7 Min. <b>Presszeit</b> > 30 Min.
<b>Pfleiderer MFP P5 auf Fichtenrippen, Holzkastenelement</b>	Collano RP 2830	Polyurethan	1K PUR-Klebstoff für Holz- und Elementbau	<b>Auftragsmenge</b> 150–300 g/m <sup>2</sup> <b>Offene Zeit</b> < 30 Min. <b>Presszeit</b> > 75 Min.
<b>Montagen</b>	Collano A 1970	Silan terminierte Polymere	Elastischer MS-Polymer Kleb- und Fugendichtstoff, UV-beständig	<b>Raupe</b> 3–6 mm <b>Hautbildungszeit</b> < 15 Min. <b>Durchhärtezeit</b> 2–3 mm/24 h
	Collano BM 866	Silan terminierte Polymere	High Tack MS-Polymer Montageklebstoff, hochstandfest und hohe Anfangshaftung von 200 kg/m <sup>2</sup>	<b>Raupe</b> 5–10 mm <b>Hautbildungszeit</b> 10–15 Min. <b>Durchhärtezeit</b> 2–3 mm/24 h
	Collano BM 810	Silan terminierte Polymere	Elastischer MS-Polymer Kleb- und Fugendichtstoff, UV-beständig	<b>Raupe</b> 3–6 mm <b>Hautbildungszeit</b> < 10 Min. <b>Durchhärtezeit</b> 1–2 mm/24 h
<b>Belegen und Furnieren</b>	Collano FL 330	PVAc-Dispersion	Universeller Dispersionsklebstoff für Furnier und Massivholz, feuchtebeständig D3	<b>Auftragsmenge</b> 100–200 g/m <sup>2</sup> <b>Offene Zeit</b> 8–10 Min. <b>Presszeit</b> bei 20 °C > 30 Min. bei 60 °C > 10 Min.

## Hinweis

Klebstoffauswahl und Anwendungen sind nicht abschliessend. Collano hat weitere Produkte für die oben genannten Materialien im Sortiment.

Klebeflächen müssen plan, sauber und fettfrei sein. Für optimalen Klebstoffauftrag empfehlen wir Collano Spachteln. Unsere technischen Berater unterstützen Sie bei der Wahl und Inbetriebnahme von maschinellen Auftragstechniken.

Die vorliegenden Verarbeitungsdaten wurden im Normprüfklima bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit ermittelt und beziehen sich auf die genannten Materialien und Anwendungen. Deshalb sind Abweichungen zum technischen Datenblatt möglich.

Die Angaben beruhen auf Erfahrungen von Collano. Da Material und Verarbeitungsbedingungen das Klebstoffverhalten beeinflussen und ausserhalb unseres Einflusses liegen, kann daraus keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen einen Praxisversuch. Bei anderen Anwendungen oder Materialien als oben aufgeführt, wenden Sie sich an unsere technischen Berater.

Ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblätter.

## Technische Datenblätter

Aktuell und jederzeit abrufbar unter [www.collano.com](http://www.collano.com).

