

Extrusionsartikel DIN ISO 3302-1

Toleranzklassen EW für die Wanddicke geschliffener Extrusionsartikel (Schläuche)

In diesem Normabschnitt werden zwei Toleranzklassen für die Wanddicke von am Außendurchmesser geschliffenen Extrusions-
teilen (Schläuchen) festgelegt.

Nennmaß		Toleranzklasse EW1	Toleranzklasse EW2
über	bis	[mm]	[mm]
0,0	4,0	$\pm 0,10$	$\pm 0,20$
4,0	6,3	$\pm 0,15$	$\pm 0,20$
6,3	10,0	$\pm 0,20$	$\pm 0,25$
10,0	16,0	$\pm 0,20$	$\pm 0,35$
16,0	25,0	$\pm 0,25$	$\pm 0,40$

Klasse EW1: Genauigkeitsgrad sehr fein

Klasse EW2: Genauigkeitsgrad mittel