



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

VWA



2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K

Vorteile

- ✓ Hohe Druckbelastbarkeit
- ✓ Zeitsparend – schnell überarbeitbar
- ✓ Kontrollierter Abbindeverlauf
- ✓ Alterungs- und UV-beständig
- ✓ Rissüberbrückend
- ✓ Regenfest nach 2 Std.
- ✓ Druckwasserbelastbar nach 16 Std.
(geprüft durch Technische Universität München)
- ✓ Radondicht (geprüft durch Universität des Saarlandes)
- ✓ Lösemittelfrei und umweltverträglich
- ✓ Überstreich- und überputzbar





Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K

Höchst druckstabile, schnelle, lösemittelfreie, kälteflexible 2-komponentige Bauwerksabdichtung

Vorbereitende Maßnahmen

Die richtige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für den Erfolg! Beachten Sie hierzu bitte die separate Gebrauchsanleitung zur Untergrund Vorbereitung von 2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K.

Verarbeitung

Das Pulver der Flüssigkomponente unter langsamem Rühren (400-600 UpM) zugeben. Die Masse homogen vermischen. Mischdauer mindestens 2 Minuten.

Das Material im Streich-, Spritz- oder Spachtelverfahren aufbringen, hierbei auf die Gleichmäßigkeit achten. Die Viskosität kann mit bis zu 0,5 Liter Wasser eingestellt werden für z.B. Schlämmaufträge mit 2 – 3 mm Schichtdicken.

Der Materialauftrag erfolgt zweilagig. Bei stark beanspruchten Bereichen ist zusätzlich eine Einarbeitung von 2009 Alfa Armierungsgewebe BA erforderlich. Achten Sie beim Auftragen der zweiten Schicht auf die Trocknungszeit der ersten Lage. Die erste Lage darf durch das erneute Auftragen nicht mehr beschädigt werden.

Bis zur ausreichenden Durchhärtung ist die Beschichtung von mechanischer Beanspruchung zu schützen – beachten Sie hierzu die DIN 18533 zu Schutzschichten.



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

Hinweise

Trocknungszeit zwischen den Schichten min. 2 Stunden (je nach Wetterlage)

Max. Schichtdicke pro Arbeitsgang: 8 mm

Achten Sie auf die korrekte Untergrundvorbereitung

Airless-Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Systemprodukte

2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K

2003 Alfa Voranstrich Bauwerksabdichtung

2009 Alfa Armierungsgewebe BA



Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.