

Schmiedeburg
19. 10. 2003

von (Fm. Hühner)

Hagen Rauschen

S. Meißner

Schmi 1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

- Scherbe zerbrochen, in Hc vorher schon einen Haarriss
Scherbe zu trocken, s. o.

Probenliste

FO: Bad Schmiedeburg, Ldkr. Wittenberg
Lesefunde vom Stadtrand, sekundäre Fundstelle
Leihgeber: Holger Rode MA
Protosteinzeug und Steinzeug, 15. Jh. (?)

S1 Randbrst. eines Gefäßes mit ausgestellttem Rand, mit Randlippe und einer Profilrippe draunter; Steinzeug, Scherben grau (mit Einschluß eines größeren weißen Schamotte-Teils (?)); Oberfläche beidseits engobiert, rotbraun; wohl Fehlbrand.

S2 Kleines Randbrst. von einem trichterförmigen Gefäßrand, oben waagrecht abgestrichen, durch Rippe/Kehle innen profiliert; Protosteinzeug, Scherben geschichtet mit grauem Kern und rötlich-grauer Außenzone; Oberfläche beidseits engobiert, rotbraun, leicht glänzend.

S3 Randbrst. eines Bechers mit rundem Rand, Wandung leicht geschweift, außen zwei kräftige, senkrecht gekerbte Rippen; Protosteinzeug, grau mit hellroten Flecken; Oberfläche beidseits engobiert, rotbraun, glänzend.

S4 Kleines Wandungsbrst. mit Ansatz/Ende eines Bandhenkels; Protosteinzeug, Scherben geschichtet gelbbraun und mittelgrau; Oberfläche beidseits engobiert, rotbraun; das Brst. sekundär teifglasiert (sieht aus wie Blei-Streuglasur).

S5 Wandungsbrst., außen mit umlaufenden Rillen/Rippen und einer senkrecht gekerbten Rippe; Protosteinzeug, grau mit hellroten Stellen; Oberfläche beidseits engobiert, dunkel rotbraun, leicht metallischer Glanz.

S6 Brst. eines Wellenfußes; der schwach konkave Boden unterseits mit schlaufiger Abzugsspur, weitgetellte schräge Wellung; Steinzeug, grau; Oberfläche allseits engobiert rotbraun, außen Glanz. Fdm. ca. 6,5 cm

S7 Wandungsbrst. eines bauchigen Gefäßes, außen eine umlaufende senkrecht gekerbte Rippe; Steinzeug, Scherben grau mit Klüften; Oberfläche beidseits engobiert, innen grau-orange, außen gelbbraun, leicht glänzend bis grünfleckig glasiert; wohl überfeuerter Fehlbrand.

S8 Brocken von der Ofenwandung, darin eingebacken Spinnwirtel, schrfgratig-doppelkonisch; graues Steinzeug mit ehemals rotbrauner Engobe

S9 Gefäßbrst., graues Steinzeug, ehemals rotbraune Engobe.