



TECHNISCHES DATENBLATT

ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Unsere Papiere und Kartons sind gemäß DIN ISO 9706 und DIN 6738 klassifiziert als "alterungsbeständig".

Bei schonender Behandlung und entsprechender Lagerung kann eine Lebensdauer von mehreren 100 Jahren erreicht werden.

DIN ISO 9706

- pH-Kaltextrakt 7,5 – 10, nach DIN 53 124
- Durchreißwiderstand nach Elmendorf >350mN, nach DIN EN ISO 1974
- Alkalireserve > 2% Calciumcarbonat, nach DIN 54 370
- Oxidationsbeständigkeit Kappazahl < 5, nach DIN 54 357

DIN 6738

Unsere Papiere und Kartons sind nach der Lebensdauerklasse 24 – 85 als "alterungsbeständig" eingestuft.