

Allgemeine Beschreibung: Permabond C Surface Activator (CSA) wird in Verbindung mit Permabond Cyanacrylaten (Sekundenklebstoffen) eingesetzt um eine schnellere Aushärtung und bessere Spaltfüllvermögen zu erreichen. CSA kann ebenso eingesetzte werden, um aus der Klebfuge heraustretenden Klebstoff aushärten und um den Ausblüheffekt von Kunststoffoberflächen zu reduzieren. CSA erleichtert eben falls das Kleben von porösen Oberflächen.

Zur einfachen und leichten Handhabung steht Permabond CSA als Spray zur Verfügung, ist aber auch als Flüssigkeit für hochvolumige Anwendungen.

Physikalische Eigenschaften

Viscosität	0,55 mPa.s
Siedepunkt °C	63°C
Spezifisches Gewicht	0,7
Verdampfungsrate	7,7*

*für Butylacetat = 1 (hier 7.7 mal schneller)

Lagerung

Lagerungstemperatur	5 bis 25°C
Haltbarkeit Im Ungeöffneten originalgebundene Verpackung	12 Monate

Unabhängig von der Einstufung des Produktes wird bei seiner Handhabung eine gute Betriebshygiene empfohlen. Die vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungshinweise:

Permabond CSA sollte entweder mit einem sauberen Lappen, im Tauchvorgang oder in Sprayform als dünner Film auf EINE der beiden Oberflächen aufgetragen werden. Gut ablüften lassen und dann den Permabond anaeroben Klebstoff auf die UNBEHANDELTE Oberfläche aufbringen. Die Teile anschließend wie gehabt zur Aushärtung zusammenfügen. Die Aushärtung von überschüssigem Klebstoff oder der Verhinderung von Ausblüheffekten können durch kurzes Aufsprühen erreicht werden

Permabond CSA wurde aus Lösungsmitteln hergestellt, die so eingestellt sind, dass der Angriff herkömmlicher Kunststoff-Oberflächen minimiert wird. Jedoch wird empfohlen, das Produkt vor Gebrauch auf nicht sichtbaren Stellen zu testen, um die Verträglichkeit vor dem Einsatz zu überprüfen.

Stellen zu testen, um die Verträglichkeit vor dem Einsatz zu überprüfen.

PERMABOND CSA NICHT DIREKT MIT CYANACRYLATEN MISCHEN

Kontaktadressen Permabond:

Europe: Tel. +44 (0)1962 711661
UK Helpline: 0800 975 9800
Deutschland: 0800 10 13 177
France: 0805 11 13 88
info.europe@permabond.com

US: Tel. 00 1 732-868-1372
Helpline: 800-640-7599
info.americas@permabond.com
Asia: Tel. 00 886 939 49 3310
info.asia@permabond.com

www.permabond.com

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserer technischen Erfahrung und sind nach unserem Wissen und Gewissen richtig. Ihre Genauigkeit kann nicht garantiert und keine Verantwortung für sie übernommen werden. Außerdem darf keine hierin gemachte Behauptung als bindende Verpflichtung oder Gewährleistung betrachtet werden. Vor der Verwendung dieser Produkte sollen Kunden ihre eigenen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, daß das jeweilige Produkt für ihre speziellen Bedürfnisse unter ihren eigenen Betriebsbedingungen geeignet ist.