



eukula® - Schutz für Kork und Parkett
Eine Marke der CC-Dr.Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)51 52-9779-16
Fax: +49-(0)51 52-9779-26

technik@eukula.com · www.eukula.com

eukula



Produkt-Information

euku premium öl +

Produktbeschreibung Hartwachsöl. Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen. Erhöhte Wasserbeständigkeit, trocknet natürlich matt auf, Auftrag mit der Rolle, optional zweikomponentig anwendbar. Schnelltrocknend, zur Grundbehandlung abgeschliffener Parkettböden. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Anzuwenden nach dem Feinschliff des Bodens. Ideal in Kombination mit Ölhärter, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Als 2K-Variante nur für berufsmäßige Verwender.

Anwendungsbereiche Geeignet für Holz- und Parkettfußböden sowie für Korkböden und OSB-Platten.

Anwendung Gut aufrühren. Das Öl mit der Ölrolle mehrfach Nass-in-Nass dünn kräftig in das Holz einarbeiten. Zügig arbeiten, das Öl nicht antrocknen lassen, damit Überlappungsmarkierungen vermieden werden. Den ersten Auftrag min. 16 Std. trocknen lassen. Bei Trocknungszeiten von mehr als 24 Std. vor dem Zweitauftrag einen Mattierungsschliff (Schleifgitter min. 180er Korn oder HP-Schleifpad 240er Korn) durchführen, die erste Schicht darf dabei nicht durchgeschliffen werden. Den Zweitauftrag mit der Ölrolle vornehmen. Dabei zügig in Maserungsrichtung gleichmäßig und dünn ausrollen. Immer nass in nass arbeiten. Bei 2K-Anwendung: **euku premium öl+Ölhärter** im Mischungsverhältnis 1:10 (100 ml auf 1 Liter Öl) unter gründlichem Rühren zum Öl geben. Zügige Verarbeitung in Rollapplikation wie oben beschrieben. Nicht mehr anmischen als innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann (Topfzeit).

Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden. Bei Weich- und Tropenhölzern können Harzaustritte zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen.
- Wir empfehlen vor Einsatz auf Exoten-, Bunt- und unbekanntem Holzarten eine geeignete Testfläche (min. 1 qm) gemäß Gebrauchsanleitung anzulegen.
- Auf Korkböden und Exotenhölzern Erstauftrag immer in Kombination mit Ölhärter durchführen. Korkböden anschließend je nach Saugfähigkeit und Porosität ggf. zweifach rollen.
- Bei Auftrag und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen, jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Die Arbeit auf der Seite des Hauptlichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht weg arbeiten. Beim Rollauftrag Raumecken und



schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit der Rolle zu bearbeiten sind, mit einem Flachpinsel dünn vorstreichen und unmittelbar im Anschluss weitest möglich überrollen.

| | |
|---------------------------|--|
| Verbrauch | ca. 80-100 ml/m ² (Reichweite: 10-12 m ² /l) bei zwei Aufträgen. Bei grobem Schliff, stärkerem Fugenbild und stark saugendem Holz erhöhter Verbrauch möglich. |
| Trockenzeit | Vorsichtig begehrbar und weiterbearbeitbar nach ca. 16 Stunden (bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden. Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltsstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern. |
| Reinigung / Pflege | Nach vollständiger Ölaushärtung euku clean zur Reinigung und euku mattwax zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für versiegelte / beschichtete Holzfußböden gem. DIN 18356. |
| Lagerung | Öl: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Anbruchgebinde können eine Haut bilden, vor Gebrauch entfernen. Härter: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anbruchgebinde können durchgelieren, nicht weiter verwenden. Kühl und trocken nicht unter 5°C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
| Technische Daten | Giscode: Ö60 / Ö60DD. ADR/RID: Klasse III, UN 1263. VOC-Gehalt: 1K-Anwendung: Das gebrauchsfertige Produkt enthält max. 450 g/l VOC entsprechend Decopaint-Richtlinie 2004/42/IIA(j)(500)500. 2K-Anwendung: Das gebrauchsfertige Produkt enthält max. 465 g/l VOC entsprechend Decopaint-Richtlinie. euku premium öl + ist gemäß Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet mit dem Gefahrenhinweis "Entzündlich". Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf nicht einatmen. Bei Verwendung in Verbindung mit Ölhärter geeignete Schutzhandschuhe tragen. Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich. Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter www.eukula.com. Inhaltsstoffe: natürliche Öle und Wachse, modifizierte Pflanzenöle, Kohlenwasserstoffe, Kieselsäuren, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Additive. |
| Besondere Hinweise | Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. Niemals 2K-Mischungen dicht verschliessen, Berstgefahr! Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften. |

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.